



## 户外消光剂 M61

- 主要成分 蜡与催化剂
- 技术参数 外观：浅黄色粉末  
堆密度：550~650g/l
- 产品特性 30°光泽以上涂膜光泽度，非反应型，不影响涂膜耐候性，表面光滑，细腻丰满，深色涂膜大加量表面会呈现“蜡感”。
- 使用方法 内挤，添加量 1~4.5%
- 推荐配方

材料	1	2	3	4
神剑 SJ4ET	570			
DSMP4600		570		
擎天 NH3307			570	
光华 GH2208				570
TGIC	42	42	42	42
KC701B	10	10	10	10
KC758	10	10	10	10
安息香	3	3	3	3
消光钡	327	327	327	327
炭黑	8	8	8	8
M-61	30	30	30	30
总计	1000	1000	1000	1000
挤出条件	I 区 95°C, II 区 120°C			
固化条件	200°C*12min/190°C*15min			
光泽%@60°	33	32	30	32

- 配方说明 消光填料含量增加，有利于消光。
- 包装存储 聚乙烯内衬的牛皮纸袋，每袋净重 25 千克密封保存，请存放于阴凉干燥处，远离热源，避免阳光直射，合理储藏保质期为 12 个月。